



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Italiano	Russo
PARQUET 290	PARQUET 290
<p>ADESIVO UNIVERSALE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>Adesivo universale in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.</p>	<p>УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ</p> <p>Клей универсальный воднодисперсионный для приклеивания нелакированных деревянных полов, пластинчатого паркета, ламинатного паркета на цементные или другие абсорбирующие основания.</p>
<p>MODO D'USO:</p> <p>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</p>	<p>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:</p> <p>ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ</p>
<p>Verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con il nostro VINACOLL 201, il quale favorisce una perfetta adesione del collante (vedi scheda tecnica). Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti.</p>	<p>Необходимо всегда проверять влажность основания и древесины с помощью специальных инструментов. Измерение содержания влаги в основании производится гигрометром путем введения на глубину (ок. 2-3 см) ампулы с карбидом, чтобы исключить наличие гигроскопических примесей (пемза, вермикулит), которые могут выделять влагу с последующим вздутием пола. Не использовать на стяжках, не защищенных от возможного проникновения влаги (всегда вставлять соответствующую паронепроницаемую прокладку). Недостаточно прочные или пыльные цементные основания необходимо укрепить нашим VINACOLL 201, который способствует хорошей сцепляемости клея (см. техническое описание). Не использовать в помещениях, не снабженных замками или запорами. Не использовать в помещениях с недостаточно просушенными стенами и потолками.</p>
APPLICAZIONE	ПРИМЕНЕНИЕ

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



<p>Ambientare il prodotto prima dell'uso. Stendere il collante sul sottofondo con apposita spatola a dentatura larga n°5 lavorandolo in modo da incorporare l'eventuale polverosità residua. L'applicazione del collante va eseguita in piccole zone onde evitare la formazione della pellicola superficiale prima della posa del legno. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (non usare PARQUET 290 su massetti ad essiccazione rapida o anidrite). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.</p>	<p>Перед использованием дать нагреться продукту до температуры окружающей среды. Клей наносится на основание шпателем с широкими зубцами № 5, стараясь при этом захватить возможные остатки пыли. Нанесение клея необходимо производить небольшими участками, чтобы исключить образование пленки перед укладкой деревянной поверхности. Перед склеиванием всегда проверять влажность стяжки, которая должна быть <2% (не использовать PARQUET 290 на стяжках с быстрой скоростью высыхания или ангидритом). Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям в техническом описании и технике безопасности.</p>
<p>NOTE</p> <p>Non usare PARQUET 290 per la posa di parquet prefiniti. Per la posa di lamparquet o listoncini evitare l'incollaggio sui fianchi. Non usare PARQUET 290 su massetti ad essiccazione rapida o anidrite (usare il collante bicomponente PARQUET 0160ECO, previo trattamento con PRIMER PU).</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Не использовать PARQUET 290 для готового обработанного паркета. При укладке ламинатного паркета или листов не наносить клей на кромки. Не использовать PARQUET 290 на стяжках с быстрой скоростью высыхания или ангидритом (использовать двухкомпонентный клей PARQUET 0160 ECO, предварительно обработав поверхность PRIMER PU).</p>
<p>CARATTERISTICHE SPECIFICHE:</p>	<p>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p>
<p>Aspetto: Pastoso</p> <p>Viscosità : 75000 – 105000 (Brookfield)</p>	<p>Внешний вид: пастообразный</p> <p>Вязкость: 75000 – 105000 (по Брукфилду)</p>



Secco (%): 60 - 70

Resa (g/m²): 800 – 1000 max

Tempo di lavorabilità (minuti): 15 - 20

Temperatura d'uso (°C): +15 - +25

Pedonabilità (giorni):
3 - 4 (in base alla temperatura ambiente)

Levigatura (giorni):
15 - 20 (in base alla temperatura ambiente)

Applicazione/Attrezzi:
spatola a denti larghi n° 5

Pulizia attrezzi:
Acqua, a prodotto ancora fresco

Magazzinaggio (mesi): 6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C

Informazioni sullo smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni
locali e nazionali

Confezioni:
Secchi da 25 kg

Limitazioni d'uso:

Non applicare in ambienti umidi
Teme il gelo
Non usare con parquet prefiniti

Сухой остаток (%): 60 - 70

Расход (г/м²): 800 - макс. 1000

Время работоспособности (минуты): 15 - 20

Температура применения (°C): +15 - +25

Пригодность для эксплуатации/хождения
(дни): 3 - 4 (в зависимости от температуры
окружающей среды)

Полирование (дни):
15 - 20 (в зависимости от температуры
окружающей среды)

Нанесение /инструменты:
шпатель с широкими зубцами № 5

Чистка инструмента:
Водой, когда продукт еще свежий

Хранение (месяцы): 6
при температуре между +5°C и +25°C

Информация об утилизации

Утилизация должна производиться в
соответствии с действующими локальными
и национальными нормативами

Упаковка
Расфасовка по 25 кг

Ограничения по использованию:

Не использовать в сырых помещениях.
Не допускать замерзания.
Не использовать для готового
обработанного паркета.



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Non incollare i fianchi delle tavolette
Usare sempre adeguati sistemi di protezione
individuale
Ambientare il prodotto a 20°C prima
dell'applicazione

Не наносить клей на кромки листов.
Всегда использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Перед использованием дать нагреться
продукту до 20°C.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce, что информация, представленная в данном техническом описании, является результатом богатого опыта и соответствует последним достижениям науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия применения продукта, т.к. условия применения находятся вне его контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящее техническое описание аннулирует и замещает каждое предыдущее.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242