



<b>Italiano</b>	<b>Russo</b>
<b>PRIMER PU</b>	<b>PRIMER PU</b>
RESINA CONSOLIDANTE CONTRO L'UMIDITA'  Resina consolidante per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia fina si ottengono malte sintetiche per rasature o riparazioni rapide. Per l'incollaggio usare esclusivamente nostri collanti bicomponenti PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T/56 o SILANBLOK SM.	СМОЛА ФИКСИРУЮЩАЯ ПРОТИВ ВЛАГИ Фиксирующая смола для цементных пылящих стяжек, для обработки влажных полов и стен против остаточной влаги, при добавлении мелкого песка получают синтетические строительные растворы для шпаклевки или быстрого ремонта. Для склеивания использовать исключительно двухкомпонентные клеи нашего производства PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T/56 или SILANBLOK SM.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. Il sottofondo da trattare dovrà essere compatto e privo di parti distaccanti. Eventuali difetti della superficie, come fessurazioni o crepe vanno trattate impastando della sabbia fina asciutta (non marina) con PRIMER PU.	Необходимо всегда проверять влажность основания с помощью специальных инструментов. Основание должно быть плотным и очищенным от чужеродных элементов. Возможные дефекты поверхности, например, расколы и трещины, должны быть заделаны мелким мытым песком (не морским), смешанным с PRIMER PU.
APPLICAZIONE	ПРИМЕНЕНИЕ
Ambientare a 20°C prima dell'impiego. Il PRIMER PU va applicato a pennello o a rullo in quantità abbondante alla prima mano. Lasciare asciugare almeno 3 – 4 ore in condizioni ambientali di 20 – 25 °C e 60 – 70 % di U.R.	Перед использованием дать продукту нагреться до температуры 20° C. Первый слой PRIMER PU нанести кистью или валиком в обильном количестве. Дать просохнуть 3 – 4 часа при температуре окружающей среды 20 – 25 °C и 60 – 70 %



<p>(condizioni diverse possono portare risultati non eccellenti). Applicare la seconda mano del PRIMER PU in quantità normale in modo che il prodotto non rimanga troppo in superficie. Se necessario applicare una terza mano. Per favorire una maggiore adesione dei collanti spargere uno strato di sabbia fine ed asciutta (non marina) sull'ultima mano di PRIMER PU ancora fresco. Dopo l'essiccamento, prima dell'incollaggio, allontanare l'eccesso di sabbia non ancorata. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.</p>	<p>относительной влажности (другие условия могут привести к не очень хорошим результатам). Нанести второй слой PRIMER PU таким образом, чтобы продукт не выступал на поверхности. В случае необходимости нанести третий слой. Для большей сцепляемости нанести слой мелкого и сухого песка (не морского) на свежий последний слой PRIMER PU. После просушки перед приклеиванием удалить избытки песка. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям в техническом описании и технике безопасности.</p>
<p><b>NOTE</b> Assicurarsi sempre sia presente una adeguata barriera vapore. Tra una mano e l'altra è importante non lasciar passare un intervallo di tempo superiore alle 12 ore per avere un perfetto legame fra le varie applicazioni.</p>	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Необходимо всегда проверять наличие соответственной пароизоляции. Между нанесением первого и второго слоев интервал должен составлять не более 12 часов для наилучшего сцепления между различными слоями.</p>
<p><b>CARATTERISTICHE SPECIFICHE:</b></p>	<p><b>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></p>
<p>Aspetto: Liquido bruno</p> <p>Viscosità a 20°C: 15 – 30</p> <p>Resa (g/m<sup>2</sup>): 200 – 300</p> <p>Durata della miscela (minuti): 50 – 60</p> <p>Pedonabilità (ore): 6–8</p>	<p>Внешний вид: коричневая жидкость</p> <p>Вязкость при 20°C: 15 - 30</p> <p>Расход (г/м<sup>2</sup>): 200 – 300</p> <p>Время работоспособности (минуты): 50 – 60</p> <p>Пригодность для эксплуатации/хождения (часы): 6-8</p>

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242



Indurimento finale (giorni): 1-3	Окончательное затвердевание (дни): 1-3
Temperatura d'uso (°C): +15 - +25	Температура применения (°C): +15 - +25
Applicazione/Attrezzi: Rullo, pennello	Нанесение /инструменты: Валик, кисть
Pulizia attrezzi: SE, a prodotto ancora fresco	Чистка инструмента: SE, когда продукт еще свежий
Rimozione del prodotto: SE, a prodotto ancora fresco	Удаление продукта: SE, когда продукт еще свежий
Magazzinaggio (mesi): 6 temperatura compresa fra +5°C e +25°C	Хранение (месяцы): 6 при температуре между +5°C и +25°C
Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali	Информация об утилизации Утилизация должна производиться в соответствии с действующими локальными и национальными нормативами
Confezioni Fustini da 10 kg.	Упаковка Расфасовка по 10 кг
Limitazioni d'uso:  Usare esclusivamente i nostri adesivi come PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T/56, PARQUET W4/SM	Ограничения по использованию:  Использовать исключительно наши клеи: PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T56 или PARQUET W4/SM.
Infiammabile	Легко воспламеняется.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione	Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.



<p>individuali Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Non applicare in ambienti umidi Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione</p>	<p>Проветривать помещение во время использования, избегая при этом сквозняков. Не использовать в сырых помещениях. Перед использованием дать продукту нагреться до температуры 20°C.</p>
<p>RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.</p>	<p>RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. гарантирует, что информация, представленная в данном техническом описании, является результатом богатого опыта и соответствует последним достижениям науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия применения продукта, т.к. условия применения находятся вне его контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящее техническое описание аннулирует и замещает каждое предыдущее.</p>